

ESTUDO ANATÔMICO DO LENHO DA FAMÍLIA BOMBACACEAE DA AMÉRICA

Pierre Détienne (**)

Arthur A. Loureiro (*)

Paulette Jacquet (**)

Resumo

Neste trabalho os autores apresentam o estudo dos caracteres anatômicos de 40 espécies da família Bombacaceae da América. Para cada espécie, são apresentadas descrições do gênero, características gerais, descrições anatômicas, comentários gerais sobre os gêneros, relação entre a densidade e coeficiente de flexibilidade das fibras, relação entre comprimento das fibras e espessura das paredes, uma tabela de diferenciação entre os gêneros, um quadro de diferenciação entre o tipo de parênquima, pontuações endovascularres, filotaxia e tipo de sementes dos gêneros estudados. Atlas com 45 microfotografias ilustram o trabalho.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho consiste no estudo anatômico de 40 espécies da família Bombacaceae, oriundas de 12 países, com o intuito de contribuir para o reconhecimento do seu lenho, visto que todas são economicamente importante. É uma família de distribuição pantropical com grande potencial econômico. No Brasil, as Bombacaceas são bem representadas, sobretudo na Amazônia em cuja região Ducke & Black (1954), mencionaram cerca de 13 gêneros e onde algumas de suas espécies, como a "Samaúma" (*Ceiba pentandra*), atingem dimensões enormes, chegando a alcançar de 40-50 metros de altura por 1,5 a 2 metros de diâmetro (DAP). Segundo o inventário florestal-piloto de 137.000 hectares de mata ao longo da Estrada Manaus-Itacoatiara, realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia sob responsabilidade de

Rodrigues (1967), declara que uma das essências mais frequentes na região é o "Cardeiro" (*Scleroneema micranthum*). Sua ocorrência média por hectare para árvores de diâmetro acima de 25cm tor de 3,4 árvores e 4,2m³ de madeira, enquanto que para as de diâmetro superior a 45cm, encontrou uma média de 0,7 árvores e 1,6m³ de madeira por hectare. Alencar et al. (1972), afirmam que no inventário realizado na floresta de terra firme I e II (Distrito Agropecuário da Sufra-ma), *Scleroneema micranthum* ocorre com 7,30m³/ha - 6,68m³/ha e 6,42m³/ha 5,87m³/ha respectivamente com e sem casca, cuja freqüência é de 18 e 15 árvores por hectare. É uma espécie de grandes possibilidades comerciais até hoje não devidamente utilizada, apresentando-se moderadamente pesada. Por suas qualidades, pode ser uma sucedânea para o "Cedro" (*Cedrela odorata*). Diversas propriedades da madeira de algumas espécies foram citadas principalmente por Record & Hess (1949), que ressaltaram o emprego das madeiras de *Scleroneema micranthum*, *Aguiaria excelsa* e *Catostemma sclerophyllum* para construção em geral, indústria de móveis e *Ceiba pentandra* para fabricação de barcos; Loureiro & Silva (1968), citam que as espécies de *Ochroma pyramidale*, *Scleroneema micranthum*, *S. praecox*, *Pseudobombax munguba* são indicadas para a confecção de diafragma de microfones, brinquedos, isolamentos térmicos, formas de chapéu, móveis, construção civil e naval, celulose e papel. Di-

(*) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - Manaus-Brasil.

(**) Centre Technique Forestier Tropical - Mognéville-Marne França.

zem ainda que certos gêneros, como *Ceiba* e *Bombax*, produzem o "caapoc", outros tais como *Adansonia*, *Bombacopsis*, *Durio* e *Pachira*, fornecem sementes comestíveis. Paula (1975a - 1975b), baseado nos seus estudos diz ainda que as madeiras de *Catostemma milanezii* e *C. albuquerquei*, são moderadamente moles, apresentando fibras muito espessas ricas em celulose e pobre em lignina. Essas características indicam a viabilidade de um estudo com vista à produção de polpa para papel.

Nossas pesquisas foram realizadas no Laboratório do Centre Technique Forestier Tropical (Nogent-Sur-Marne) na França, em colaboração com pesquisadores locais.

MÉTODOS

Os corpos de prova para o estudo anatômico foram provenientes do cerne, atastado o mais possível da medula. O alburno não foi observado devido à ausência eventual de conteúdo mineral, normal no cerne.

As lâminas foram feitas, segundo a técnica usual e coloridas com verde-iodo em número de 2 ou 3 amostras de cada gênero. Todas as observações foram realizadas diretamente sobre pequenos cubos de madeira (corpo de prova) de 1x1x1x cm em microscópio episcópico com fatores de aumento de 20x a 700x. Para uma melhor observação os cubos foram imergidos na água sanitária (18º Chl) durante 20 minutos, após imersão de 30 minutos em água fervendo para eliminação de resina e de todos os conteúdos orgânicos das células.

Para a maceração e mensuração dos elementos vasculares e fibrosos, foram utilizadas pequenas lascas de madeiras da parte mais interna do corpo de prova, que foram colocadas em contato com a mistura de Franklin com ácido e água oxigenada e corante reativo de Mangin.

Os aumentos das microfotografias

são respectivamente 25x para o transversal, 50x para o tangencial e 60x para o radial.

DESCRIÇÃO DOS GÊNEROS

Bombacopsis Pittier (Estampa 1)

Apesar do pequeno número de amostras estudadas para cada espécie, parece-nos que o estudo anatômico do lenho vem reforçar o que diz Robyns, A. (1963), dividindo em dois subgêneros.

A) Primeiro Grupo: Subgênero

Bombacopsis

Material Estudado: *B. macrocalyx* A. Robyns: Brasil (Am) INPA X-4960 (Herb 36031), *B. nervosa* A. Robyns: Brasil (Am) INPA X-2308. (Herb 16820), Guiana Francesa CTFT 27628, Suriname - CTFT 4509.


Características gerais da madeira

Madeira moderadamente pesada (0,65 - 0,75 g/cm³); esbranquiçada a bege; alburno não destacado do cerne; grã direta; textura grosseira. Apesar de conter sílica em geral é fácil de ser trabalhada.

Descrição Anatômica

Poros bem visíveis a olho nu, difusos, solitários e múltiplos de 2 --- 3, raios 1 - 3 por mm², médios a grandes 140 - 220 micrômetros; comprimento dos elementos vasculares 500 - 700 micrômetros; placas de perfurações simples; pontuações intervencionares grandes de 9 -- 12 micrômetros. Tilos raros ou ausentes.

Parênquima distinto somente sob lente, subagregado em finíssimas linhas alternadas por 1 raramente 2 filas tangenciais de fibras e paratraqueal vasicên-



Estampa 1 — *Bombacopsis neovosa* — A) Corte transversal (25x); B) Corte tangencial (55x); C) Corte radial (60x)

trico escasso. Séries de células estratificadas com 8 elementos em geral variando de 6 - 10. Silica abundante em grandes corpúsculos.

Raios não estratificados (salvo alguns pequenos), pouco numerosos 4 - 6 por mm, de 2 - 4 (5-6) células de largura, altos de 2-4 (5) andares de células seriadas do parênquima, de estrutura heterogênea (células horizontais moderadamente alongadas no centro, menos alongadas ou quadradas nas extremidades e células envolventes). Pontuações radiovasculares às vezes maiores e mais alongadas que as intervaseulares. Corpúsculos de sílica raros ou ausentes.

Fibras de pontuações simples, muito longas 2600 - 3200 micrômetros, largas 33 - 35 micrômetros com paredes muito espessas ($2p = 26 - 30$ micrômetros) e, por conseguinte, um coeficiente de flexibilidade fraco de 12 - 24.

Camadas de crescimento mal definidas por zonas fibrosas um pouco mais escuras onde o parênquima aparece menos abundante e talvez formando uma finíssima linha contínua no fim do anel de crescimento.

B) Segundo Grupo: Subgênero *Aculeatae*

Material Estudado: *B. quinata* Dugand: Venezuela CTFT 17080, CTFT 23156, Panamá CTFT 5729, CTFT 25198, CTFT 25201, CTFT 27470.

Características Gerais da Madeira

Madeira tenra e leve (0,40 -0,50 g/cm³); cerne marrom bem destacado do alburno bege; grã direita; textura muito grosseira. Diz-se que a qualidade dessa madeira é melhor quando as toras são imergidas em água corrente. Fácil de trabalhar.

Descrição Anatômica

Poros bem visíveis a olho nu, difusos, solitários e múltiplos de 2 - 3 (4), raros 1 - 2 por mm², grandes 200 - 300 micrômetros; comprimento dos elementos vasculares de 400 - 500 micrômetros; placas de perfurações simples; pontuações intervaseulares grandes de 12 - 15 micrômetros. Tilos freqüentes.

Parênquima distinto somente sob lente, subagregado em finíssimas linhas alternadas irregularmente por 2 a 4 filas tangenciais de fibras e vasicêntrico muito escasso. Séries de células estratificadas com 4 elementos em geral. Cristais solitários, de 2, 4, às vezes mais.

Raios não estratificados, raros 3 - 5 (6) por mm de 3-5 (7) células de largura, altos de 2-4, às vezes 6 - 7 andares de células seriadas do parênquima, de estrutura heterogênea (células horizontais no centro, quadradas nas extremidades e células envolventes mais ou menos quadradas). Pontuações radiovasculares às vezes maiores e mais alongadas que as intervaseulares. Cristais, raros ou ausentes.


Fibras de pontuações simples, variando de 1700 - 2000 micrômetros de comprimento, muito largas 35 - 45 micrômetros com paredes delgadas ($2p = 9 - 12$ micrômetros). Coeficiente de flexibilidade forte de 70 - 80.

Camadas de crescimento não perceptíveis.

Catostema Bentham (Estampa 2)

Material estudado

C. albuquerquei Paula: Brasil (Am.) INPA X-3921 (Herb. 21253). *C. commune* Sandw: Venezuela CTFT 17105, CTFT 17130, CTFT 21170, CTFT 23157. *C. fragrans* Benth: Guyana Francesa CTFT 9387, CTFT 9626, CTFT 14506, CTFT 16513. *C. sclerophyllum* Ducke: Brasil (Am.) INPA X-3800 (Herb. 20614).



Estampa 2 *Eustachia fragrans* — A) Corte transversal (25x); B) Corte tangencial (55x); C) Corte radial (60x).

Espectro anatômico.

Características Gerais da Madeira

Madeira moderadamente pesada *C. commune* ($0,60 - 0,70 \text{ g/cm}^3$); moderadamente pesada a pesada, *C. fragrans* ($0,70 - 0,80 \text{ g/cm}^3$) e pesada (acima de $0,80 \text{ g/cm}^3$) para *C. albuquerquei* e *C. sclerophyllum*. Cerne castanho de tonalidade amarelada (*C. commune* e *C. fragrans*) a castanho de tonalidade vermelha (*C. albuquerquei*), distinto, todavia não bem demarcado do alburno amarelo sujo; grão direita; textura muito grosseira; aspecto lustroso. Fácil de trabalhar, podendo receber bom acabamento.

Descrição Anatômica

Poros visíveis a olho nu, difusos, solitários e múltiplos de 2 - 3, pouco numerosos 2 - 5 por mm^2 , grandes 170 - 250 micrômetros; comprimento dos elementos vasculares de 350 - 450 micrômetros; placas de perfurações simples, pontuações radiovasculares médias a grandes 9 - 12 micrômetros. Tilos raros ou ausentes.

Parênquima bem visível a olho nu, em faixas largas de 3 - 8 células (a última faixa da camada de crescimento é mais fina, de 2 - 4 células de largura), paratraqueal vasicêntrico e aliforme chegando a formar curtas a longas confluências. Séries de células estratificadas com 4 elementos em geral. Cristais solitários, ou de 2 - 4,

Raios bem visíveis, não estratificados, raros 2 - 3 por mm, de 3 - 8 (10) células de largura (pequenos raios de 1 - 2 células de largura relativamente numerosos), altas de 3 - 12 (15) andares de células seriadas do parênquima, de estrutura heterogênea (células horizontais no centro, menos alongadas ou quadradas nas extremidades e células envolventes). Pontuações radiovasculares às vezes maiores e mais alongadas que as intervassculares. Cristais raros ou ausentes.

Fibras de pontuações simples, longas, variando de 1950 - 2400 (2600) micrômetros, largas 24 - 32 micrômetros com paredes muito espessas (2p - 20 - 27 micrômetros), por tal motivo apresenta um coeficiente de flexibilidade fraco de 9 - 20.

Camadas de crescimento mal definidas por faixas de parênquima mais finas e contínuas.

Presença frequente de grandes canais traumáticos em linhas tangenciais.

Cavanillesia Ruiz et Pavon (Estampa 3)

Material estudado

C. arborea K. Schum: Brasil, CTF-T 14191. *C. hylogeiton* Ulbr: Peru (Jansen 12). *C. platanifolia* H.B.K.: Panamá, CTF-T 14076.


Características Gerais da Madeira

Madeira extremamente leve ($0,10 - 0,20 \text{ g/cm}^3$), cerne bege ou de tonalidade um pouco rosada, indistinto ou pouco distinto do alburno estranquiçado; grão em geral direita; textura muito grosseira. Muito frágil, não durável. Até o momento sem aplicação comercial.

Descrição Anatômica

Poros visíveis a olho nu, difusos, solitários e múltiplos de 2 - 3, muito raros 1 - 2 por mm^2 e grandes 200 - 280 micrômetros; comprimento dos elementos vasculares 450 - 500 micrômetros; placas de perfurações simples; pontuações intervassculares grandes, de 10 - 12 micrômetros. Tilos raros ou ausentes.

Parênquima abundante, pouco ou não visível em virtude da grande semelhança com o lúmen das fibras em seção transversal, subagregado em finíssimas e curtas linhas dispersas quase sem ordem no tecido fibroso e paratraqueal vasicêntrico muito escasso. Séries de células estratificadas com (2) - 4 elementos. Cristais pouco presentes.



Estampa 3 — *Cavanillesia hylogeiton* — A) Corte transversal (25x)
B) Corte tangencial (55x); C) Corte radial (60x)

Raios bem visíveis, não estratificados, raros 2 - 3 por mm, de 3 - 8 (10) células de largura, altos 3 - 8 andares de células seriadas do parênquima, de estrutura heterogênea (células horizontais no centro, quadradas nas extremidades e células envolventes). Pontuações radiovasculares às vezes maiores e mais alongadas que as intervaseculares. Cristais às vezes presentes.

Fibras de pontuações simples, largas de 1800 - 2000 micrômetros, muito largas 35 - 40 micrômetros, paredes delgadas 12 - 14 micrômetros. Coeficiente de flexibilidade de 60 - 70.

Carnadas de crescimento não definidas.

Ceiba Miller (Estampa 4)

Material estudado

C. pentandra Gaertn: Brasil (Am.) INPA X- 1909, Brasil (Pa.) CTFT 27736, Suriname CTFT 4431, CTFT 7109, Equador CTFT 21996, Venezuela CTFT 23155. *C. samauma* Schum: Peru CTFT 16222, CTFT 16238. *C. trichistandra* Bakh: Equador CTFT 23473.

Características Gerais da Madeira

Madeira leve a muito leve (0,25 - 0,50 g/cm³); cerne esbranquiçado com uma pequena tonalidade rosada ou castanho cinza indistinto do alburno; grã direita; textura muito grosseira. Fácil de trabalhar, utilizada para caixas, brinquedos, barris de pouca duração, caixotes de embalagem, etc...

Descrição Anatômica

Poros visíveis a olho nu, difusos, solitários e múltiplos de 2 - 3, raros 1 - 2 por mm², raramente até 5, grandes 200 - 300 micrômetros, comprimento dos elementos vasculares de 400 - 500 micrômetros; placas de perfurações sim-

ples; pontuações intervaseculares de 9 - 12 micrômetros (*C. pentandra*, *C. trichistandra*) e 16 - 17 micrômetros (*C. samauma*).

Parênquima pouco perceptível sob lente, subapregado em trinissimas linhas alternadas, regular ou irregularmente por 1 ou 2 filas tangenciais de fibras e apotraqueal vasicêntrico escasso, às vezes em linhas terminais de 1 - 3 células de largura. Séries de células estratificadas com 4 elementos. Cristais raras.

Raios bem visíveis, não estratificados, raros 2 - 4, às vezes 5 por mm, de 4 - 8 (10) células de largura, altos, geralmente 2 - 5 andares de células seriadas do parênquima, de estrutura heterogênea (células horizontais no centro, quadradas ou um pouco eretas nas extremidades e algumas grandes células envolventes). Pontuações radiovasculares às vezes maiores e mais alongadas que as intervaseculares. Cristais raras.

Fibras de pontuações simples, largas de 1800 - 2000 micrômetros (*C. pentandra* e *C. trichistandra*) e de 2100 - 2300 micrômetros (*C. samauma*), largas de 32 - 40 micrômetros, às vezes até 50 micrômetros (*C. pentandra*), com paredes muito delgadas 7 - 10 micrômetros (*C. pentandra* e *C. trichistandra*) e 12 - 13 micrômetros (*C. samauma*). Coeficiente de flexibilidade entre 65 - 90 (*C. pentandra* e *C. trichistandra*) e 58 - 63 (*C. samauma*).

Carnadas de crescimento indistintas, salvo quando aparece esporadicamente uma linha terminal de parênquima.


Chorisia Kunth (Estampa 5)

Material estudado


C. insignis H.B.K.: Argentina CTFT 4825, Peru CTFT 11327. *C. integrifolia* ulbr. Peru CTFT 16955, CTFT 16961.

Características Gerais da Madeira

Madeira leve (0,30 - 0,50 g/cm³),



Estampa 4 — *Pomacentrus maculatus* — A) Corte transversal (25x); B) Corte tangencial (55x); C) Corte radial (60x)



Estampa 5 — *Chortisia* wood (Vista) — A) Corte transversal (25x); B) Corte tangencial (55x); C) Corte radial (60x)

cerne castanho rosado, muito claro (*C. insignis*) ou cinza (*C. integrifolia*), indistinto do alburno; grã direita ou não; textura muito grosseira. Fácil de trabalhar, contudo é muito suscetível ao ataque de fungos.

Descrição Anatômica

Poros bem visíveis a olho nu, solitários e múltiplos de 2 - 3, raros de 1 por mm^2 e muito grandes 250 - 300 micrômetros; comprimento dos elementos vasculares de 400 - 500 micrômetros; placas de perfurações simples; pontuações interváculares grandes de 11 - 15 micrômetros. Tilos presentes.

Parênquima abundante, porém pouco perceptível, subagregado em finíssimas linhas alternadas mais ou menos por 1 - 2 filas tangenciais de fibras, paratraqueal vasicêntrico escasso e em linhas terminais. Séries de células estratificadas com 2 - 4 elementos. Cristais raros.

Raios bem visíveis, não estratificados, pouco numerosos 3 - 5 por mm, de 3 - 4 (6) células de largura, altos de 2 - 6 (8) andares de células seriadas do parênquima, de estruturas heterogênea (células horizontais no centro, quadradas nas extremidades e células envolventes). Pontuações raiovasculares às vezes maiores e mais alongadas que as interváculares. Cristais raros.

Fibras de pontuações simples, longas de (1700) 2000 - 2200 micrômetros, largas de 32 - 40 micrômetros; paredes delgadas (2p - 8 - 13 micrômetros), por tal motivo um coeficiente de flexibilidade forte de 60 - 80.

Presença esporádica de grandes canais traumáticos em linhas tangenciais.

Camadas de crescimento distintas macroscopicamente por zonas fibrosas escuras e microscopicamente por uma linha de parênquima.

Eriotheca Schott et Endlicher (Estampa 6)

Estudo anatômico...

Material estudado

E. crassa A. Robyns: Guyana Francesa CTFT 16089, CTFT 16766, CTFT 16773, CTFT 16781. *E. globosa* A. Robyns: Guyana Francesa CTFT 14718, CTFT 16367, Peru CTFT 14452. *E. longipedicellata* A. Robyns: Brasil (Am.) INPA X 6762. *E. ruizii* A. Robyns: Peru CTFT 17502, CTFT 23475. *E. surinamensis* A. Robyns: Suriname CTFT 4482, Guyana Francesa CTFT 8057.

Características Gerais da Madeira


Madeira leve (0,40 - 0,50 g/cm³); castanho claro de tonalidade um pouco rosada (*E. globosa*, *E. ruizii* e *E. surinamensis*), castanho de aspecto alaranjado com um falso cerne mais escuro levemente rajado e mais pesada (0,50 - 0,70 g/cm³) para as espécies *E. crassa* e *E. longipedicellata*; grã direita; textura grosseira. Fácil de trabalhar.

Descrição Anatômica

Poros bem visíveis a olho nu, difusos, solitários e múltiplos de 2 - 3 (4), raros 1 - 3 por mm^2 , grandes 180 - 300 micrômetros; comprimento dos elementos vasculares de 400 - 600 (800) micrômetros; placas de perfurações simples; pontuações interváculares grandes 9 - 13 micrômetros. Tilos presentes, poucos a numerosos.

Parênquima bem visível sob lente só quando a secção é molhada, subagregado em finíssimas linhas alternadas por 1, raramente 2 filas tangenciais de fibras e paratraqueal vasicêntrico muito escasso. Séries de células estratificadas com 4 elementos em geral, porém 6 - 8 na espécie *E. crassa*. Cristais raros.

Raios não ou em parte estratificados de 5 - 8 por mm, de 2 - 4 (5) células de largura, altos de 1, 2, 3 (4) andares de células seriadas do parênquima, de estrutura heterogênea (células horizontais



Estampa 6 — *Eriotheca globosa* — A) Corte transversal (25x); B) Corte tangencial (55x); C) Corte radial (60x)

no centro e células quadradas nas extremidades). Pontuações radiovasculares às vezes maiores e um pouco mais alongadas que as intervaseulares. Cristais observados só na espécie *E. ruizii*.

Fibras de pontuações simples, longas de 1600 - 2300 micrômetros, largas de 27 - 41 micrômetros, com paredes médias ($2\text{--}15 - 25$ micrômetros). Coeficiente de flexibilidade variando de 26 (*E. longipedicellata*) até mais de 40 (*E. ruizii* e *E. surinamensis*). Presença de algumas fibras septadas na espécie *E. ruizii*.

Camadas de crescimento indistintas, às vezes distintas em *E. globosa*. Presença esporádica de grandes canais traumáticos em linhas tangenciais.

Gyranthera Pittier (Estampa 7)

Material Estudado

G. caribensis Pitt.: Venezuela CTET 23158

Características Gerais da Madeira

Madeira leve ($0,40 - 0,45 \text{ g/cm}^3$), cerne creme indistinto do alburno; grã direita; textura grosseira. Fácil de trabalhar, é uma madeira sólida em relação à sua densidade fraca, mas é muito suscetível ao ataque por fungos.

Descrição Anatômica

Poros visíveis a olho nu, difusos, solitários e múltiplos de 2 - 4, raios de 1 - 2 por mm^2 e grandes 200 - 220 micrômetros; comprimento dos elementos vasculares de 400 - 500 micrômetros; placas de perfurações simples; pontuações intervaseulares 9 micrômetros. Tilos pouco presentes.

Parênquima pouco distinto, visível somente sob lente, subapongaço em finíssimas linhas alternadas regularmente por 3 - 4 filas tangenciais de fibras e paratrabecular vasimétrico escasso. Séries de células estratificadas com 4 elementos. Cristais solitários, abundantes.

Raios não estratificados, raros (2 - 3 por mm), de 4 - 7 células de largura, altos de 3 - 7 andares de células seriadas do parênquima, de estrutura heterogênea (células horizontais no centro, quadradas nas extremidades e células envolventes). Pontuações radiovasculares às vezes maiores e mais alongadas que as intervaseulares. Cristais presentes.

Fibras de pontuações simples, longas de 1600 - 1700 micrômetros, largas de 42 - 44 micrômetros com paredes muito delgadas ($2\text{--}9$ micrômetros). Coeficiente de flexibilidade 80.

Camadas de crescimento indistintas.

Huberodendron Ducke (Estampa 8)

Material Estudado

H. swietenioides Ducke: Peru CTET 16844, CTET 27535, Equador CTET 22058.

Características Gerais da Madeira


Madeira moderadamente pesada ($0,65 - 0,75 \text{ g/cm}^3$), cerne creme indistinto do alburno; grã direita; textura média. Fácil de trabalhar, podendo receber bom acabamento.

Descrição Anatômica


Poros visíveis a olho nu, difusos, solitários e múltiplos de 2 - 3 (4), raros (1 - 2 por mm^2) e médios (mais ou menos de 200 micrômetros); comprimento dos elementos vasculares de 400 - 500 micrômetros; placas de perfurações simples; pontuações intervaseulares variando de 8 - 10 micrômetros. Tilos às vezes presentes.

Parênquima distinto sob lente, subagregado em finíssimas linhas alternadas por 2 - 4 filas tangenciais de fibras, disposição de preferência escalariforme com os raios e paratráqueal vasicêntrico escasso. Séries de células estratificadas com 4 elementos. Cristais solitários, abundantes.

Raios não estratificados, pouco numerosos (3 - 4 por mm), de 3 - 4 (6) cé-



Estampa 7 — *Gynacantha caribensis* — A) Corte transversal (25x);
B) Corte tangencial (55x); C) Corte radial (60x)



Estampa 8 — *Huberodendron swietenioides* — A) Corte transversal (25x)
B) Corte tangencial (55x); C) Corte radial (60x)

tulas de largura, altos de 2 – 5 andares de células seriadas do parênquima, de estrutura heterogênea (células horizontais no centro, quadradas nas extremidades e células envolventes). Pontuações radiovasculares raras, observam-se principalmente pontuações muito grandes e alongadas entre as células dos raios e entre as do parênquima. Cristais presentes.

Fibras de pontuações simples, longas de 1700 – 1900 micrômetros, largas de 24 – 26 micrômetros, com paredes delgadas (2p = 9 – 12 micrômetros). Coeficiente de flexibilidade médio, de 50-60.

Camadas de crescimento apenas visíveis pela diferença do espaçamento entre as pequenas linhas de parênquima.

Matisia Humboldt et Bonpland (Estampa 9)

Material Estudado

M. bicolor Ducke; Peru CTFT 27562, *M. cordata* H. et B.; Peru CTFT 17489.

Características Gerais da Madeira

Madeira leve ($0,45 - 0,50 \text{ g.cm}^{-3}$); cerne creme, indistinto do alburno; grã direita; textura média. Fácil de trabalhar, contudo susceptível ao ataque por fungos.

Descrição Anatômica

Poros bem visíveis a olho nu, difusos, solitários e múltiplos ... 2 – 4(6), pouco numerosos 2 – 4 por mm^2 , médios a grandes 180 – 240 micrômetros, comprimento dos elementos vasculares de 700 – 850 micrômetros; placas de perfurações simples; pontuações intervaseulares muito pequenas entre 3 – 4 micrômetros.

Parênquima visível apenas aparentemente subagregado em finíssimas linhas alternadas irregularmente por 1 – 3 filas tangenciais de fibras e paratraqueal vascularizado escasso. Séries de células não estratificadas com 6 – 10 elementos. Cristais frequentes, solitários e às vezes em séries.

Raios não estratificados, de dois tipos: pequenos, numerosos 1 – 2 seriados e os outros largos de 3 – 5 (6) células de largura e altos de 3 – 10 andares de células seriadas do parênquima, no total com 10 – 14 raios sobre a seção tangencial. Estrutura heterogênea: 1 – seriado composto de células horizontais pouco alongadas, células quadradas e eretas; multisériados com células horizontais no centro, quadradas nas extremidades e células envolventes. Pontuações radiovasculares identicas às intervaseulares. Cristais freqüentes.

Fibras de pontuações simples, longas de 1900 – 2400 micrômetros, largas de 35 – 40 micrômetros, com paredes médias (2p = 14 – 16 micrômetros). Coeficiente de flexibilidade mais ou menos 60.

Camadas de crescimento ausentes ou muito pouco visíveis.

Ochroma Swartz (Estampa 10)

Material Estudado

O. pyramidale Urb.; Brasil (Am.) INPA X-2022, Guatemala CTFT 15187, Equador CTFT 8580 e CTFT 22070.

Características Gerais da Madeira

Madeira muito leve ($0,10 - 0,22 \text{ g.cm}^{-3}$); cerne indistinto do alburno, esbranquiçado de tonalidade apenas rosa da; grã direita; textura grosseira. Fácil de trabalhar, muito reputada e utilizada para fabricações de brinquedos, isolantes térmicos ou fônicos e outros usos especiais.

Descrição Anatômica

Poros bem visíveis a olho nu, difusos, solitários e múltiplos de 2 – 3, muito raros de 0,5 – 2 por mm^2 e grandes 200 – 260 micrômetros; comprimento dos elementos vasculares 650 – 800 micrômetros por apresentar apêndice muito alongado; placas de perfurações simples; pontuações intervaseulares variando de



Estampa 9 — *Matisia cordata* — A) Corte transversal (25x); B) Corte tangencial (55x); C) Corte radial (60x)



Estampa 10 — *Ochroma pyramidalis* ... A) Corte transversal (25x); B) Corte tangencial (55x); C) Corte radial (60x)

Détienne et al.

9 - 12 micrômetros. Tílos raros ou ausentes.

Parênquima muito abundante, mas não visível mesmo sob lente em virtude das paredes das fibras serem muito delgadas. Sob microscópio ele aparece do tipo subagregado, células isoladas e em finíssimas e curtas linhas associadas às fibras, e, também, paratraqueal vasicêntrico escasso. Séries de células não ou muito mal estratificadas com 4 elementos. Cristais não foram observados.

Raios não estratificados, pouco numerosos 3 - 4 por mm, largos de 3 - 5 (7) células de estrutura heterogênea (células horizontais entrecortadas por filas de células quadradas ou um pouco eretas que alguns autores consideram como células latericuliformes no centro quadradas ou eretas nas extremidades e células envolventes). Pontuações radiovasculares às vezes maiores e mais alongadas que as intervaseulares.

Fibras de pontuações simples, longas de 1500 - 2200 micrômetros, muito largas (40) - 50 a 58 micrômetros com paredes muito delgadas ($2p = 5$ - 10 micrômetros). Coeficiente de flexibilidade muito forte de 77 - 90.

Camadas de crescimento indistintas.

Pachira Saint Hilaire (Estampa 11)

Material Estudado

P. aquatica Aublet: Brasil (Am.) INPA X-1180 (Herb 10409), Guyana Francesa CTFT 8657, Suriname CTFT 4674. *P. insignis* Sav. Brasil (Am.) INPA X-37/4 (Herb 17198), Venezuela CTFT 23127.

Características Gerais da Madeira

Madeira leve a muito leve (0,35 - 0,55 g/cm³); cerne esbranquiçado ou creme, indistinto do alburno; grã em geral direita; textura grosseira. Oferece certa dificuldade de trabalhar em virtude da presença de sílica.

Estudo anatômico...

Descrição Anatômica

Poros visíveis a olho nu, difusos, solitários e múltiplos de 2 - 3 (4), relativamente numerosos para essa família 5 - 15 por mm², médios a grandes 150 - 220 micrômetros. Comprimento dos elementos vasculares variando de 400 - 650 micrômetros; placas de perfurações simples; pontuações radiovasculares de 9 - 12 micrômetros. Tílos raros ou ausentes, porém numerosos numa das amostras.

Parênquima visível sob lente, subagregado em finíssimas linhas alternadas regularmente por 1 (2) filas tangenciais de fibras e, também, paratraqueal vasicêntrico escasso. Séries de células estratificadas com 4 - 8 elementos. Sílica abundante sob a forma de grandes corpúsculos.

Raios não estratificados de 5 - 6 por mm, largos de 2 - 5 (7) células, altos 2 - 6 (8 - 10) andares de células seriadas do parênquima, de estrutura heterogênea (células horizontais em geral pouco alongadas no centro, quadradas nas extremidades e células envolventes). Pontuações radiovasculares às vezes maiores e mais alongadas que as intervaseulares. Cristais só foram observados numa amostra de *P. insignis*.

Fibras de pontuações simples, longas de 1800 - 2550 micrômetros, largas de 26 - 35 micrômetros de paredes médias ($2p = 15$ - 22 micrômetros). Coeficiente de flexibilidade variando de (20) 30 - 50.

Camadas de crescimento indistintas.


Pseudobombax Dugand (Estampa 12)

Material Estudado


P. ellipticum Dugand: Guatemala CTFT 17566, *P. marginatum* A. Robyns: Bolívia CTFT 11218. *P. munguba* Dugand: Brasil (Am.) INPA X-4152, Peru CTFT 8175. *P. septenatum* Dugand: Colômbia CTFT 11314.

Características Gerais da Madeira

Madeira muito leve (0,20 - 0,30



Estampa 11 — *Pachira aquatica* — A) Corte transversal (25x); B) Corte tangencial (55x); C) Corte radial (60x)



Estampa 12 — *Pseudobombax septenatum* — A) corte transversal (25x);
B) corte tangencial (55x); C) Corte radial (60x)

g/cm^3 }, em geral 0,40 g/cm^3 (*P. ellipticum*); esbranquiçada de tonalidade às vezes um pouco rosada; alburno indistinto; grã em geral direita; textura grosseira. Fácil de trabalhar.

Descrição Anatômica

Poros bem visíveis a olho nu, difusos, solitários e múltiplos de 2 – 3, de 1 – 2 por mm^2 (de 3 – 10 na espécie *P. munguba*), médios a grandes 150 – 280 micrômetros. Comprimento dos elementos vasculares de (300) 400 – 550 micrômetros; placas de perfurações simples; pontuações intervencionais de 10 – 14 micrômetros.

Parênquima visível sob lente, subagregado em finíssimas linhas alternadas irregularmente com as fibras em faixas terminais (*P. ellipticum*, *P. marginatum* e *P. septenatum*) e, também, paratraqueal vasicêntrico escasso. Séries de células estratificadas com 4 elementos em geral. Cristais só foram observados na espécie *P. ellipticum*.

Raios irregularmente distribuídos, em geral os menores apresentam estratificados principalmente na espécie *P. septenatum*, raros 4 – 6 por mm, altos de 1 – 4 ou 5 andares de células seriadas (até 7 – 8 na espécie *P. munguba*), largura 3 – 4 (5) células de estrutura heterogênea (células horizontais no centro, quadradas ou um pouco eretas nas extremidades e células envolventes). Pontuações radiovasculares às vezes maiores e mais alongadas que as intervencionais. Cristais raros ou ausentes.

Fibras de pontuações simples, longas de 1800 – 2600 micrômetros, largas de 25 – 40 micrômetros de paredes delgadas ($2p = 9 - 13$ micrômetros). Coeficiente de flexibilidade variando de 54 – 72.

Camadas de crescimento demarcadas por faixas de parênquima nas espécies *P. ellipticum*, *P. marginatum* e *P.*

septenatum e, indistintas na espécie *P. munguba*.

Quararibeia Aublet (Estampa 13)

Material Estudado

Q. asterolepis Pitt: Honduras CTFT 5830, *Q. aff. guianensis* Aubl.: Brasil CTFT 5790, *Q. ochrocalyx* Vish: Brasil (Am.) INPA X-2955 e INPA X-4115 (herb. 28122).

Características Gerais da Madeira


Madeira moderadamente pesada (0,60 – 0,70 g/cm^3); esbranquiçada de tonalidade amarelada; alburno indistinto; grã direita; textura média; superfície lustrosa. Fácil de trabalhar, recebendo bom acabamento.

Descrição Anatômica

Poros não visíveis a olho nu, difusos, solitários e múltiplos de 2 – 3 (4), pouco numerosos 5 – 8 por mm^2 , pequenos a médios 90 – 140 micrômetros. Comprimento dos elementos vasculares de 500 – 600 micrômetros; placas de perfurações simples; pontuações intervencionais muito pequenas, 2 – 3 micrômetros. Tilos não foram observados.

Parênquima visível somente sob lente, subagregado em finíssimas linhas alternadas por 1 – 2 filas tangenciais de fibras, aparentemente escalariforme com os raios, raramente em linhas terminais, e, também, paratraqueal vasicêntrico escasso. Séries de células bem destacadas, porém mal definidas na sua estratificação com 4 – 6 elementos. Foram observados pequenos corpúsculos de sílica na espécie *Q. guianensis* e cristais nas demais.

Raios não estratificados bem visíveis a olho nu, raros 2 – 4 por mm, largos de 5 – 10 células, altos de 3 – 7 (10) andares de células seriadas do parênquima, de estrutura heterogênea (células horizontais no centro, quadradas nas extremidades e células envolventes mais ou me-



Estampa 13 --- *Quararibea ochrocalyx* — A) Corte transversal (25x).
B) Corte tangencial (55x); C) Corte radial (60x).

nos quadradas). Pontuações radiovasculares do mesmo tipo das intervaseulares. Cristais presentes, às vezes abundantes.

Fibras de pontuações simples, longas de 1600 - 2000 micrômetros, largas de 28 - 34 micrômetros de paredes médias ($2p = 11 - 16$ micrômetros). Coeficiente de flexibilidade de 50 - 63.

Camadas de crescimento indistintas.

Rhodogynaphalopsis A. Robyns (Estampa 14)

Material Estudado

R. brevipes A. Robyns: Brasil (Am.) INPA X-1101 (Herb. 10059). **R. duckei** A. Robyns: Brasil (Am.) INPA X-244 (Herb. 1674). **R. faroensis** A. Robyns: Brasil (Am.) INPA X-252 (Herb. 1696). **R. minor** A. Robyns: Brasil (Am.) INPA X-2988 (Herb. 15129).

Características Gerais da Madeira

Madeira moderadamente pesada ($0,55 - 0,72 \text{ g/cm}^3$); castanho clara, alburno pouco distinto, porém mais claro; grão direita; textura média a grosseira. Apesar de conter sílica é fácil de ser trabalhada.

Descrição Anatômica

Poros visíveis a olho nu, difusos, solitários e múltiplos de 2 - 4, relativamente numerosos para essa família 4 - 9 por mm^2 , médios a grandes 140 - 200 micrômetros. Comprimento dos elementos vasculares de 400 - 500 micrômetros; placas de perfurações simples; pontuações intervaseulares de 9 - 12 micrômetros.

Parênquima visível somente sob lente subagregado em finíssimas linhas alternadas por 1 raramente 2 filas tangenciais de fibras e, também, paratraqueal vascêntrico muito escasso. Séries de células estratificadas com 4 - 8 elementos. Sílica abundante de médios a grandes corpúsculos.

Raios estratificados ou não, em geral de 1-2 seriados (às vezes numerosos)

estratificados, os de 3 - 5 seriados são irregulares. Na espécie **R. minor** são de 1 - 2 (3) seriados e quase todos estratificados, relativamente numerosos 6 - 9 por mm, os multisseriados podem ser muito altos até 10 células seriadas do parênquima, de estrutura heterogênea (células horizontais no centro, menos alongadas ou quadradas nas extremidades e células envolventes mais ou menos perceptíveis). Pontuações radiovasculares às vezes maiores e mais alongadas que as intervaseulares. Presença de corpúsculos de sílica.

Fibras de pontuações simples, longas de 1800 - 2100 micrômetros, largas de 25 a 30 micrômetros de paredes espessas ($2p = 22$ a 26 micrômetros). Coeficiente de flexibilidade fraco de 12 - 20.

Camadas de crescimento às vezes visíveis por uma textura mais estreita no limite dos anéis de crescimento.

Scleronema Bentham (Estampa 15)

Material estudado


S. micranthum Ducke: Brasil (Am.) INPA X-3864 (Herb. 21166), CTFT 11262. **S. praecox** Ducke: Brasil (Am.) INPA X-638 (Herb. 5599).

Características Gerais da Madeira


Madeira moderadamente pesada ($0,60 - 0,70 \text{ g/cm}^3$); cerne castanho bem distinto do alburno esbranquiçado de tonalidade acinzentada ou amarelada; grão geral direita; textura grosseira. Fácil de trabalhar, recebendo bom acabamento.

Descrição Anatômica

Poros visíveis a olho nu, difusos, solitários e múltiplos de 2 - 3, pouco numerosos 4 - 6 por mm^2 e grandes 180 - 240 micrômetros. Comprimento dos elementos vasculares de 400 - 500 micrômetros; placas de perfurações simples; pontuações intervaseulares médias, de 6 -



Estampa 14 - *Ectecephalopsis brevipes* — A) Corte transversal (25x);
B) Corte tangencial (55x); C) Corte radial (60x)



Estampa 15 — *Scleronema micranthum* — A) Corte transversal (25x);
B) Corte tangencial (55x); C) Corte radial (60x)

8 micrômetros. Títos em geral numerosos.

Parênquima visível a olho nu, apresentando todos os tipos: vasodíctico escaço, aliforme, anastomosado em curtas e longas linhas ou faixas ligando os poros, ocasionalmente apresenta uma linha ou faixa terminal, mas, às vezes, pouco ou não distinta entre as outras. Séries de células estratificadas com 4 elementos. Cristais não foram observados.

Racos não estratificados, pouco numerosos 4 - 6 por mil, muito largos (4 - 10 em média), de 3 - 10 andares de células secundárias do parênquima, de estrutura heterogênea (celo as horizontais no centro, metros alternadas ou quadradas nas extremidades e células envolventes). Pontuações radiovasculares às vezes maiores e mais alongadas que as intervaseulares. Cisteídios minerais não foram observados.

Fibras de pontuações simples, ondas de 1900 - 2100 micrômetros, largas de 27 - 29 micrômetros de paredes delgadas ($2p + 10 - 12$ micrômetros). Coeficiente de flexibilidade relativamente forte (57 - 62).

Camadas de crescimento demarcadas por linhas ou faixas de parênquima mais longas e mais regulares que as outras.

Presença ocasional de grandes canais traumáticos em fibras tangenciais.

Comentários Gerais

O presente trabalho não é um estudo completo da família das Bombacaceae da América, mas uma tentativa de elucidar reconhecimentos através do estudo da anatomia do lenho dos principais gêneros, entre eles, alguns já consagrados no comércio e outros com possibilidades comerciais.

(*) Os gêneros *Cavanillesia*, *Hamelia*, *Hampea*, *Matisia*, *Ochroma*, *Patinia*, *Pragmatheca*, *Quararibea*, *Scleronema* e *Septotheca* não foram estudados neste trabalho, pois só podem ser encontrados na América Central ou Sul, e o gênero *Neobuchia*, endêmico no Haiti, O. g., *excelsa* Duby, devendo ser estudado separadamente (S. S. Lima).

A família, segundo Aubreville (1975), tem no continente americano 22 gêneros (159 espécies) agrupados em 5 tribos: HAMPEAE (*Cavanillesia*, *Hampea** e *Scleronema*); MATISIEAE (*Bernouilla** *Huberodendron*, *Matisia*, *Ochroma*, *Patinia**, *Pragmatheca**, *Quararibea* e *Septotheca*); CATOSTEMMATEAE (*Aguaria* e *Catostemma*); ADANSONIIFAE (*Bombacopsis*, *Eriotheca*, *Pachira*, *Pseudobombax* e *Rhodognaphalopsis*) e CEIBAEAE (*Ceiba*, *Chorisia* e *Neobuchia*). Segundo os autores o gênero *Gyranthera* é colocado nas CEIBAEAE ou nas ADANSONIIFAE.

Estudamos anatomicamente 40 espécies, as quais representam um número relativamente baixo em relação a quantidade de espécies existentes no continente, mas é suficiente para ter uma avaliação se quira da estrutura anatômica de cada gênero.

1) Variação das Características Anatômicas na Família

Vasos. Na maioria dos gêneros são geralmente raros a muito raros de 0,5 - 4 por mm^2 , ocasionalmente até 5 - 6, salvo em *Pachira*, *Quararibea*, *Rhodognaphalopsis* e *Scleronema* onde são comumente de 6 - 10 por mm^2 . O diâmetro tangencial é grande, a média geralmente é compreendida entre 180 - 300 micrômetros, apenas o gênero *Quararibea* parece ter uma manifestação de poros pequenos de 90 - 140 em média. As placas de perfurações dos elementos de vasos são simples, muito pouco inclinadas, quase horizontais. As pontuações intervaseulares são alternas, de médias a grandes, entre 9 - 14 micrômetros, podendo atingir 15 - 17 micrômetros nos gêneros *Ceiba* (*C. samauma*) e *Chorisia* (*C. integrifolia*).

(**) Os gêneros *Cavanillesia*, *Hamelia*, *Hampea*, *Matisia*, *Ochroma*, *Patinia*, *Pragmatheca*, *Quararibea*, *Scleronema* e *Septotheca* não foram estudados neste trabalho, pois só podem ser encontrados na América Central ou Sul, e o gênero *Neobuchia*, endêmico no Haiti, O. g., *excelsa* Duby, devendo ser estudado separadamente (S. S. Lima).

ou entre 6 – 8 micrômetros no gênero **Scleronema**. Dois gêneros distinguem-se pelas pontuações extremamente pequenas de 2 - 4 micrômetros: **Matisia** e **Quararibeia**. O comprimento dos elementos vasculares é pouco variável, em geral longos, entre 400 - 600 micrômetros. Os gêneros **Matisia**, **Bombacopsis** (Subg. **Bombacopsis**) e **Ochroma** apresentam elementos de vasos mais longos entre 600 - 850 micrômetros, todavia os de **Ochroma** são médios, mas apresentam apêndices muito longos.

Parênquima axial. Pela sua disposição, pode-se reunir os gêneros estudados em 2 grupos e 2 sub-grupos: o primeiro com parênquima axial em linhas e faixas tangenciais e páratraqueal aliforme, muitas vezes confluentes (**Catostema** e **Scleronema**). O segundo grupo com parênquima subagregado. Nesse grupo pode-se reconhecer alguns com finíssimas linhas alternadas regularmente por 2 - 4 filas tangenciais de fibras (**Huberodendron** e **Gyranthera**) e os outros com finíssimas linhas alternas por 1 - 2 filas tangenciais de fibras.

O número das células parenquimatosas por série parece fixo dentro dos gêneros (ou dos subgêneros): **Matisia** varia entre 6 - 10 células, **Bombacopsis**, subgênero **Bombacopsis**, 6 - 8 células, **Pachira**, **Quararibeia** e **Rhodognaphalopsis**, 4 - 8 células, **Eriotheca** com predominância de 4, às vezes 6 - 8 e os outros gêneros com 4 células, às vezes 2. A estratificação das séries de parênquima é geralmente perfeita e bem visível, salvo nos gêneros **Matisia**, **Ochroma** e **Quararibeia**. Cristais mais ou menos numerosos foram observados em todos os gêneros, exceto **Bombacopsis** subg. **Bombacopsis**, **Ochroma**, **Pachira**, **Rhodognaphalopsis** e **Scleronema**. Concreções silicosas presentes em todas as amostras dos gêneros **Bombacopsis** subg. **Bombacopsis**, **Pachira** e **Rhodognaphalopsis**.

Raios. Geralmente são muito altos e não estratificados, exceto em al-

guns gêneros ou espécies onde são na maioria estreitos (1 - 3 seriados) e de 1 andar de altura (**Rhodognaphalopsis** em geral mais ou menos no gênero **Eriotheca** e, às vezes na espécie **Bombacopsis quinata**). Entre os raios multisseriados, pode-se observar uma quantidade relativamente grande de raios baixos unisseriados nos gêneros **Catostema**, **Scleronema**, **Matisia**, e muito numerosos em **Quararibeia**, **Ceiba**, **Cavanillesia** e **Chorisia**; nos outros gêneros os raios baixos são raros. Em todos os gêneros, os raios são pouco numerosos entre 2 - 9, de 2 - 3 por mm linear nos gêneros **Catostema**, **Cavanillesia**, (**Ceiba**), (**Chorisia**), **Gyranthera**, **Quararibeia** e 6 - 9 por mm nos gêneros **Eriotheca** e **Rhodognaphalopsis**, fazendo exceção o gênero **Matisia**, onde pode-se observar cerca de 12 raios por mm. Os raios de todos os gêneros são heterogêneos, do tipo KRIBS III. Salientamos que os raios do gênero **Ochroma** são constituídos de células quadradas às vezes com tendência a eretas, separando os raios fusionados, ocorrendo também células horizontais consideradas por alguns autores como sendo células tecticuliformes, contudo somos de opinião que essas células são do tipo envolvente e não tipicamente tecticuliforme como se observa no gênero **Duri** ou na família das Tiliaceae. A seguinte observação é referente aos gêneros **Pachira** e às vezes **Rhodognaphalopsis**, cujas células horizontais são geralmente pouco alongadas. As pontuações radiovasculares são na maioria iguais às intervasculares em tamanho, porém algumas maiores e mais alongadas (muitas vezes entre as células quadradas e os vasos). Os gêneros **Matisia** e **Quararibeia** são os únicos que apresentam pontuações radiovasculares sempre idênticas às intervasculares. A presença de conteúdos minerais é variável, em geral os raios dos gêneros que têm sílica no parênquima podem ter também alguns pequenos corpúsculos de sílica (muitas vezes em **Rhodognaphalopsis**, às vezes em **Bombacopsis**); todos os outros

gêneros sem sílica no parênquima podem ter cristais, mas nenhum foi observado nos gêneros *Ochroma* e *Scleronema*.

Fibras. São de pontuações simples e não septadas, salvo na espécie *Bombacopsis quinata*, às vezes no gênero *Eriotheca* (*E. ruzizi*). O comprimento varia do médio a grande (em geral entre 1600 a 2500 micrômetros), mas as espécies do gênero *Bombacopsis* subg. *Bombacopsis* fazem exceção por apresentarem fibras muito longas (2600 - 3200 micrômetros). As larguras variam de 25 - 45 micrômetros, mas no gênero *Ochroma* são geralmente longas com mais de 50 micrômetros. As espessuras das paredes e o coeficiente de flexibilidade são muito variáveis nessa espécie: a espessura das duas paredes é menor de 8 micrômetros (*Ochroma* e *Ceiba*) a 30 micrômetros (*Bombacopsis*) e coeficiente de flexibilidade variando de menos de 20 (*Bombacopsis*, *Catostema* e *Rhodognaphalopsis*) a mais de 80 (*Ochroma*). Com estas duas características, os gêneros estudados podem ser divididos grosso modo em dois grupos: o primeiro com paredes espessas (duas paredes superiores a 16 micrômetros) e coeficiente de flexibilidade maior ou igual a 50 (gênero *Bombacopsis* subg. *Bombacopsis*, *Catostema*, *Eriotheca*, *Pachira* e *Rhodognaphalopsis*) e o segundo com todos os outros gêneros que têm fibras de paredes delgadas e coeficiente de flexibilidade superior a 50.

A seguir damos a relação entre a densidade e o coeficiente de flexibilidade das fibras e a relação entre o comprimento das fibras e espessura das paredes dos gêneros estudados, respectivamente (fig. 1 e 2).

Canais Traumáticos. São de tetra-bolsas cheias de resina preta, raramente branca (que aparecem como canais, às vezes, muito grandes, unidas horizontalmente sobre a seção transversal). Esses canais se encontram freqüentemente nos gêneros *Catostema*, *Eriotheca* e *Sclero-*

nema. Quando são muito grandes e numerosos, causam prejuízos principalmente às indústrias durante a lamination das toras.

2) Anatomia do Lenho e Sistemática

A anatomia do lenho tem poucas características de descrição em relação com a Botânica Sistemática e não pode ser tão precisa quanto ela, no entanto, permite fazer observações confirmando o mais frequente e, às vezes, criticando as conclusões dos botânicos.

Recordamos a classificação da família por ordem de evolução como Hatchette (1967):

A) Folhas simples - DURONIEAE (não americanas, com *Neesia*, *Papuodendron*, *Durio*, *Campnospermon*, *Coelostegia*, *Boschia*, *Kostermansia* e *Cullenia*).

HAMPFAE com *Hampea*, *Scleroneema* e *Cavanillesia*.

MATISIEAE com *Quararibea*, *Ochroma*, *Matisia*, *Patinoa*, *Bernouilla*, *Septotheca*, *Phragmotheca* e *Huberodendron*.

B) Folhas compostas ou amplexicíndulas

CATOSTEMMATEAE com *Aguaria* e *Catostema*.

ADANSONIEAE com *Bombax* (africano e asiático) *Pseudobombax*, *Eriotheca*, *Adansonia* (Africano), *Bombacopsis*, *Rhodognaphalon* (Africano), *Rhodognaphalopsis*, *Pachira* e *Gyranthera*.

CEIBEAE com *Ceiba*, *Chorisia* e *Neobuchia*.

2.1) Os Gêneros

A estrutura do lenho sendo muito homogênea é difícil de encontrar na anatomia diferentes características que possam separar categoricamente os gêneros. O melhor exemplo está nos gêneros *Ceiba* e *Chorisia* divididos botanicamente pelos estames, porém a estrutura do le-




Fig. 1 — Relação entre a densidade e coeficiente de flexibilidade das fibras

COLA DE FARA




Fig. 2 — Relação entre o comprimento das fibras e espessura das paredes


que não apresenta diferenças suficientes para separá-los. Ao contrário, a separação da espécie *Bombacopsis quinata* (espécie única do *Bombacopsis* subg. *Aculeatae*) concorda bem com a anatomia do lenho. Essa espécie é muito diferente das outras de *Bombacopsis* subg. *Bombacopsis* e apresenta mais afinidade com o gênero *Eriotheca* (séries de parênquima de 4 células contendo cristais e não sílica, fibras septadas relativamente curtas de paredes delgadas, elementos vasculares curtos ao contrário de *Bombacopsis* subg. *Bombacopsis* que tem séries de parênquima de (6) – 8 células contendo sílica e não cristais, fibras não septadas, longas de paredes muito espessas e elementos vasculares mais longos).

Sempre em relação com o gênero *Bombacopsis*, Hutchinson (1967) não considerou *Rhodognaphalon* e *Rhodognaphalopsis* como gêneros distintos de *Bombacopsis*, porque estão separados somente por características do pólen. Pela anatomia do lenho, o gênero *Rhodognaphalopsis* é muito próximo das espécies de *Bombacopsis* subg. *Bombacopsis*, as diferenças são os elementos vasculares mais curtos (400 – 500 micrômetros contra 500 – 700 micrômetros), as fibras também mais curtas (1800 – 2100

micrômetros contra 2500 – 3200 micrômetros) e os poros um pouco mais numerosos. O gênero *Rhodognaphalon*, pela sua espécie *R. brevicuspe* Robert, relaciona-se com o *Bombacopsis* subg. *Bombacopsis* pelo comprimento dos elementos vasculares (550 – 650 micrômetros) e das fibras (2500 – 2900 micrômetros), mas diferencia-se pela espessura das paredes das fibras (coeficiente de flexibilidade de 60 – 70) e pela ausência de sílica no parênquima. Uma outra espécie, *Rhodognaphalon schumannianum* A. Robyns, tem também as paredes das fibras delgadas e ausência de sílica no parênquima, mas os seus elementos vasculares são mais curtos (500 – 530 micrômetros) e as fibras são igualmente mais curtas (cerca de 2000 micrômetros). Ver tabela I.

Assim a anatomia do lenho aceita muito bien a divisão de A. Robyns do gênero *Bombacopsis* em três gêneros separados: *Bombacopsis sensu stricto*, *Rhodognaphalon* e *Rhodognaphalopsis*, mas faz notar que *Bombacopsis quinata*, a única espécie de *Bombacopsis* sub. *Aculeatae* é mais próxima do gênero africano *Rhodognaphalon* do que das outras espécies americanas do gênero *Bombacopsis*. Abaixo fornecemos o esquema das afinidades botânicas dado por Robyns (1963):

Pachira ←→ Bombacopsis ←→ Rhodognaphalon ←→ Rhodognaphalopsis
Teria, pela anatomia do lenho, a forma seguinte:



Obs.: O taxon *Eriotheca crassa* foi feito por A. Robyns com material botâ-

nico sem flores e sua validade não é totalmente certa. Pela anatomia do lenho, não

TABELA 1 - Relação de diferenciação entre os gêneros abaixo descritos

	Comprimento dos vasos	Síntese de parenquima Silica	Corredores de parenquima Silica	Compartimento das fibras Cristais	Espaço entre duas fibras	Espaço entre duas fibras	Coeficiente flexibilidade
<i>Bombacopsis</i> Suri - Gén. Bombacopsis	500-700	(6) 8-110	-	2600-3200	26-30	13-24	
<i>Bombacopsis</i> Suri - Gén. Aculeatae	400-490	4	-	1737-7000	9-12	17-20	
<i>Rhodognaphalopsis</i>	420-500	(4) 6-8	+	4900-2100	20-26	14-20	
<i>Rhodognaphalon</i> <i>brevicuspis</i>	550-650	6-8	-	2400-2900	9-15	50-70	
<i>Rhodognaphalon</i> <i>schumannianum</i>	500-530	4-6 (8)	-	1900-2100	8-12	64-74	

Estudo anatômico...

*Unidade de Medida em Micrômetros

é possível agrupar com outro gênero estudado e sua posição do gênero *Eriotheca* é a melhor. Todavia sua madeira tem de 6 - 8 células de parênquima por séries o que indica uma pequena diferença em relação às outras espécies de *Eriotheca* estudadas que apresentam geralmente 4 células por séries com uma percentagem fraca de 6 - 8 células.

2.2) Divisão por Tribos

HAMPEAE. Os gêneros *Cavanillesia* e *Scleronema* são muito diferentes pela anatomia, o primeiro sendo do tipo das *Ceibeae* e o segundo do tipo das *Catostemmateae*, com o parênquima disposto em linhas e faixas.

MATISIEAE. Essa tribo tem 2 gêneros muito diferentes dos outros: *Matisia* e *Quararibea*, a principal diferença é o tamanho das pontuações intervasculares de 2 - 4 contra 8 - 12 micrômetros nos gêneros *Ochroma* e *Huberodendron*. O gênero *Ochroma* é um pouco diferente dos outros gêneros da família, todavia pela anatomia do lenho ele se aproxima mais das (*Ceibeae*) que o gênero *Matisia* do tipo das *Matisieae*. A mesma observação pode ser feita para o gênero *Huberodendron*, mais próximo de *Gyranthera* classificado nas *Adansonieae*.

CATOSTEMMATEAE. Metcalfe e Chalk (1950), descreveram o parênquima do gênero *Aguiaria* semelhante ao do gênero *Catostemma*. Segundo Record & Hess (1949), a densidade de *Aguiaria* é cerca de 1,14 g/cm³, prova suplementar que esse gênero não estudado aqui deve ser classificado como *Catostemma*, cuja madeira pode atingir uma densidade de 0,90 g/cm³ ou mais.

ADANSONIEAE. A estrutura do lenho dos gêneros estudados nessa tribo é muito homogênea. Essa observação está de acordo com as idéias dos botânicos que classificaram como *Bombax* sensu lato todos os *Bombax*, *Pseudobombax*, *Eriotheca*, *Bombacopsis*, *Pachira*, *Rhodo-*

gnaphalopsis e *Rhodognaphalon* antes que Robyns (1963) os dividisse através de pequenas características como a estrutura dos grãos de pólen. Só o gênero *Gyranthera* é que nunca foi classificado no gênero *Bombax* por apresentar estrutura anatômica um pouco diferente.

CEIBEAE. Os dois gêneros estudados, *Ceiba* e *Chorisia*, são muito parecidos pela estrutura do lenho, por isso é muito difícil e mesmo impossível de separá-los através da anatomia do lenho. Ver quadro I.

2.3) Identificação dos Gêneros

Nessa família, em que as madeiras são de estrutura homogênea, é difícil de separar a maior parte dos gêneros. Macroscopicamente os gêneros *Catostemma* e *Scleronema* são identificados pelo parênquima em linhas, faixas e vasicêntrico aliforme, mas nunca subagregado. O gênero *Quararibea*, apresenta raios muito largos e os poros relativamente pequenos e o gênero *Matisia* com os seus raios de dois tipos sobre a seção transversal. De fato, pode-se separar os gêneros com mais certeza com auxílio de um microscópio. A chave que fornecemos abaixo não é certamente infalível, pois teríamos de estudar muitas espécies para caracterizar cada gênero, mas esperamos que ela seja eficaz para o reconhecimento dos gêneros estudados.

- 1 Pontuações muito pequenas, menores que 6 micrômetros 2
- 2 Pontuações maiores de 5 micrômetros 3
- 3 Poros maiores de 150 micrômetros de diâmetro. Raios de dois tipos distintos, os muito largos 3 - 6 seriados, cerca de 10-13 por mm . . MATISIA
- Poros de 90-140 micrômetros de diâmetro. Raios largos de 5-10 células, cerca de 2-4 por mm . . QUARARIBEA
- 3 - Parênquima em linhas, faixas e aliforme confluentes 4
- Parênquima subagregado. 5

QUADRO I Diferenciação entre o *gênero* e o *género*: classificações raciocinárias, filotaxia e tipo de semelhanças gêneros estudados.

Estudo anatomico

- 865

ATLAS DAS MICROFOTOGRAFIAS
DAS SECÇÕES TRANSVERSAIS,
TANGENCIAIS E RADIAIS DE UMA
ESPÉCIE TÍPICA - *LARVA CADADA*
GÉNERO

As microfotografias transversais, tangenciais e radiais com 25 X, 50 X e 80 X de aumento respectivamente, foram obtidas diretamente das lâminas fotografadas com microscópio Zeiss Ultraphot II e preparadas convenientemente em micromóveis Reichert.

As fotos estão dispostas segundo a ordem dos nomes científicos dos gêneros.

Summary

Forty species of American Bombacaceae belonging to sixteen genera have been studied, in first order to separate the genera. The conclusion is an identification dichotomic key of the genera, based on anatomical characteristics of the wood.

After anatomical descriptions, the authors comment the variations of the structure which have been observed and debated on relationship between generic taxonomy and wood anatomy.

This paper is illustrated by the transversal, tangential and radial photographs of one species of each genus.

Referências bibliográficas

- Alencar, J.C.; Vieira, A. Neto; Barros, J. C. - 1972. Inventário florestal do Distrito Agro-pecuário da Zona Franca de Manaus. Projetos Florestais da Amazônia (PROFLAMA) Relatório Floresta de Terra firme I e II. 3v. Incluindo o Anexo II.
- Aubréville, A. 1975. Essais de Géographie létique des Bombacacées. *Adansonia*, ser., 2-15(1): 57-64.
- Ducke, A. & Black, C.A. -1954. Notas sobre a fitogeografia da Amazônia brasileira Bel. Téc. Inst. Agr. Nor., Belém, 29: 3-62.
- Hutchinson, J. -1967. The genera of Flowering Plants. Oxford, Clarendon Press v. 2: 522-535.
- Loureiro, A.A. & Silva, M. Freitas da 1968. Catálogo das Madeiras da Amazônia. Belém, SUDAM, v. I: 103-158.
- Metcalfe, C.R. & Chalk, L. 1950. Anatomy of the Dicotyledons. Oxford, Clarendon press, v. L: 235-241.
- Paula, J.E. de - 1975a. Estudos sobre Bombacaceae. II. Anatomia do Lenho secundário de *Catostemma albuquei* quei Paula. *Acta Amazônica*, 5(3): 297-299.
- ... - 1975b. Estudos sobre Bombacaceae. III. Anatomia do Lenho Secundário de *Catostemma milanezii* Paula. *An. Soc. Bot. Bras.* n. 443-447.
- Record, S.J. & Hess, R. W. - 1944. Timbers of the New World. New Haven Yale University, p.90-98.
- Robeyns, A. -1963. Essai de Monographie du Génie *Bombax* s.l. (Bombacaceae). *Bul. Jard. Bot. de l'Etat, Bruxelles*, 33(1/2): 1-316.
- Rodrigues, W.A. - 1967. Inventário florestal Piloto ao longo da Estrada Manaus - Itacoatiara, Estado do Amazonas: Dados preliminares. ... in: Atas do Simpósio sobre a Biota Amazônica 7 (Conservação da natureza e recursos naturais): 257-267.

(Aceito para publicação em 27/10/83)